



LeMASET AH Serisi Rezol – Ester Prosesi için Sertle tirici Ürünleri

Ürün içeriği : LeMASET serisi alkali fenolik döküm ba layıcı reçineleri için mü teri ihtiyacına göre özel olarak formüle edilmiş zararsız organik esterlerdir.

Görünü Renksiz, berrak sıvı

Sertle tirici Adı	*Sıyırılma Süresi [dak.]	Yo unluk [20°C, g/cm ³]
LeMASET AH 105	~ 5	1,05 – 1,20
LeMASET AH 106	~ 6	1,05 – 1,20
LeMASET AH 107	~ 7	1,05 – 1,20
LeMASET AH 108	~ 8	1,05 – 1,20
LeMASET AH 109	~ 9	1,05 – 1,20
LeMASET AH 110	~ 10	1,05 – 1,20
LeMASET AH 111	~ 11	1,05 – 1,20
LeMASET AH 112	~ 12	1,05 – 1,20
LeMASET AH 113	~ 13	1,05 – 1,20
LeMASET AH 114	~ 14	1,05 – 1,20

*50 AFS do al silis kumu, 20 °C ortam sıcaklı ında

Uygulama : LeMASET alkali fenolik reçine sisteminin tamamlayıcısı olan LeMASET AH tipi sertle tiriciler, üretim sırasında uygulama ortamının sıcaklı ına göre, kalıp ve maçanın sıyırılma süresinde istenilen ayarlamayı mümkün kılacak şekilde kar ıtılarak kullanılabilirler.

Tavsiye Edilen

Kullanım Oranları : Döküm kumunun kalitesi ve beklenen mukavemete ba lı olarak; % 1,0 – 2,0 (kuma göre, a ırlıkça) LeMASET serisi ba layıcı reçine, % 20 – 25 (reçineye göre, a ırlıkça) LeMASET AH serisi sertle tirici.

Sa lık ve Güvenlik : LeMASET AH serisi sertle tiriciler zararsız organik esterlerdir ve sa lık açısından problemsiz olarak kullanılabilirler. Güvenlik önlemi olarak sıçramaya kar ıtı gözlü ü kullanılması tavsiye edilebilir.

Depolama : Depolama süresi , kapalı ambalaj ve 20 °C ortam sıcaklı ında 12 aydır.

Hazırlama Tarihi: 05.05.2010

Revizyon :0

Sayfa 1/1

